

Требования к качеству продукции

Продукция может быть признана браком при нарушении норм допускаемых пороков древесины и наличии дефектов, указанных в таблице.

Нормы ограничения пороков древесины и дефектов обработки поверхностей гнукотелёных заготовок (сиденье и спинка стула)

№	Наименование порока древесины и дефекта обработки	Нормы ограничения для поверхностей		
		Под прозрачное покрытие лицевых		Невидимых при эксплуатации (нижняя поверхность сиденья)
		Рабочих (фасад спинки и верх сиденья)	Прочих (задняя поверхность спинки)	
1	Здоровые сросшиеся сучки без трещин	Допускаются диаметром не более 15 мм в количестве не более 4 шт.	Допускаются диаметром не более 20 мм в количестве не более 4 шт.	Допускаются
2	Здоровые сучки с трещинами, отверстия от сучков	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются в количестве не более 4 шт. на заготовку. Отверстия от сучков должны быть заделаны замазкой
3	Включения в лаковом покрытии (сорность)	Допускаются диаметром не более 1 мм в количестве не более 10 шт.	Допускаются диаметром не более 2 мм в количестве не более 10 шт.	_____
4	Трещины	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются при условии заделки замазкой
5	Царапины, риски	Допускаются длиной не более 10 мм, шириной не более 1 мм в количестве не более 3 шт.	Допускаются длиной не более 15 мм, шириной не более 1 мм в количестве не более 6 шт.	Допускаются
6	Ворсистость	Не допускается	Не допускается	_____
7	Потёки лака	Не допускаются	Не допускаются	_____
8	Шероховатость торцевых поверхностей	Не допускается	Не допускается	_____
9	Острые кромки	Не допускаются (обязательно должна быть фаска R 0,5-1 мм)	Не допускаются (обязательно должна быть фаска R 0,5-1 мм)	_____
10	Пузыри лака	Допускаются диаметром не более 1,5 мм в количестве не более 5% от площади заготовки.	Допускаются диаметром не более 2 мм в количестве не более 5% от площади заготовки.	_____
11	Отсутствие лака на торцевых поверхностях	Не допускается	Не допускается	_____